PRIMO Nr. 204P

die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

Anwendung

Primo Klebeband Nr. 204P besteht aus einer PVC-Folie, die beidseitig mit einem LösemittelAcrylatkleber beschichtete wurde.

- ausgezeichnete Haftung und Klebkraft
- sehr gute elektrische Isolierfähigkeit sowie Temperaturbeständigkeit
- gute Stanzbarkeit

Einsatzbereiche

Primo Klebeband Nr. 204P ist geeignet für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen, z.B. Autospiegel, Zierleisten, Kabelführungen etc. Das Band eignet sich für raue oder strukturierte Oberflächen. Weit verbreitet in der Elektronikindustrie.

Technische Daten

Kleber	Modifizierter Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	Weiße PVC-Folie ~ 0,1 nn
Gesamtdicke ohne Abdeckung	0,23 mm (+/- 0,010)
Abdeckung	Silikonpapier, gelb/braun
Anfangshaftung FINAT 9	≥ 16 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl FINAT 1	≥ 35 N / 25 mm
Scherfestigkeit FINAT 8	≥ 168 Stunden
Temperaturbereich langfristig kurzfristig	 - 20°C bis + 80°C - 40°C bis + 80°C

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-online.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke

Technisches Datenblatt

PRIMO doppelseitiges Klebeband Nr. 204P

Stand: 2015

Eigenschaften

Anfangshaftung	ausgezeichnet	Metall	ausgezeichnet
Klebkraft	ausgezeichnet	Hochenergetischer	
Scherfestigkeit	ausgezeichnet	Kunststoff PVC, ABS…	ausgezeichnet
Klebkraft auf		Niederenergetischer	
- auf glatten Oberflächen	ausgezeichnet	Kunststoff PE, PP…	nicht gut
- auf rauen Oberflächen	gut	Schaum	gut
Oberflächenkonformität	gut	Gummi	gut
Alterungsbeständigkeit	gut	Stoff	gut
		Papier / Karton	ausgezeichnet
		Glas / Keramik	gut

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).
es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Anwendungshinweis

Die zu verklebenden Oberflächen müssen vor dem Aufbringen trocken sein und gründlich von Staub, Fett, Öl, Trenn- und Lösemitteln gereinigt werden.

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50% relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

WICHTIGER HINWEIS

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.
Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-online.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke